

ANTICA CALCE PLUS

ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ В СТАРИННОМ СТИЛЕ

Код 9460219

ОПИСАНИЕ

ANTICA CALCE PLUS – настенное известковое покрытие для внутренних работ на базе минерального вяжущего, которое позволяет получить декоративную отделку с богатством мягких теней.

Нанесенное покрытие образует слой значительной толщины с повышенной воздухопроницаемостью.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Наносить на следующие основы:

- Новая или старая штукатурка на базе гидравлических вяжущих.
- Старая окраска и органические или минеральные покрытия, сухие, плотные, впитывающие и сплошные.
- Различные минеральные строительные смеси, при условии, что они впитывающие.

Поверхность следует подготовить, выполняя указания в параграфе 'ПОДГОТОВКА ОСНОВЫ'.

Не наносить на свежую основу.

Учитывая минеральный характер материала ANTICA CALCE PLUS, не рекомендуется наносить его на старую синтетическую краску (водоэмульсионные моющиеся кварцевые краски, образующие моющиеся покрытия, и пластиковые покрытия).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип вяжущего: Воздушная известь
- Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: $1,48 \pm 0,05$ кг/л
- Вязкость при упаковке: пастообразная
- Высыхание (при 25 °C и 65% отн. влажн.): касание 3 часа; для повторной окраски 12 часов.

ПОДГОТОВКА ОСНОВЫ

Оштукатуренная поверхность:

- Проверить, что основа выдерживалась не менее 28 дней.
- Проверить сохранность. Поверхность должна быть плотной и без повреждений. В противном случае заделать дефекты или закрепить специальными средствами.
- При наличии плесени обработать поверхность моющим средством COMBAT 222 код 4810222 и гигиеническим средством COMBAT 333 код 4810333.
- Удалить щеткой или смыть присутствующий налет.
- Удалить облупившуюся или отставшую старую известковую краску или темперу.
- Удалить щеткой наслоения пыли, смога и прочего.
- Выравнивать неровности основы и заделывать дыры, трещины, расщелины и впадины на внутренних стенах средством TAMSTUCCO 9400006 или TAMSTUCCO POLVERE 9410110; для наружных стен рекомендуется провести шпаклевку средствами того же типа, что и настенная штукатурка, или средством BETOMARC 9450150 или RASAMIX 9440160.
- Трещины на внутренних и наружных стенах нужно расширить и заполнить мастикой, замазкой или аналогичным материалом.
- Зачистить шкуркой наложенную штукатурку и заплату.
- Только на сильно осыпающуюся поверхность нанести слой акрилового фиксатива для стен IDROFIS 4700006 на водной основе или микронизированного фиксатива без растворителя ATOMO 8840001.

- Проверить, что основа хорошо высохла, и приступить к нанесению ANTICA CALCE PLUS согласно процедуре, указанной в разделе Инструкции по нанесению.

*(Степень разведения изолирующего покрытия и наносимое количество зависят от впитывания его основой, их определяют предварительными пробами на конкретной основе. Проконсультироваться с технической картой).

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Так как на высыхание и карбонатизацию средства ANTICA CALCE PLUS, как и других известковых материалов, сильно влияет температура и влажность, то рекомендуется работать с материалов при температуре от +10°C до +35°C и при относительной влажности <75%.
- Избегать нанесения под прямым воздействием солнца.
- Воздействие атмосферных агентов, дождя, высокой влажности, низкой температуры могут привести к тому, что известковая отделка побелеет во время карбонатизации. Это явление может оказаться необратимым, если условия окружающей среды чрезвычайно неблагоприятны.
- После обработки наружных стен их следует защитить от дождя и влажности до полного высыхания покрытия, которое обычно (при 20 °C) наступает примерно через 72 часа.
- Инструменты: кисть, гладилка из нержавеющей стали.
- Кол-во слоев: не менее 2 слоев.
- Разведение: готово к использованию или макс. 10% водой.
- Сразу же по окончании работы инструменты промывают водой.
- Примерный расход: 0,4-0,6 кв.м/л на 2 слоя, дается для гладких поверхностей со средним впитыванием. Рекомендуется провести предварительную пробу на конкретной основе для определения фактического расхода

КОЛЕРОВКА

Нужный оттенок получают тинтометрической системой Macromie и красителями COLORADO серия 548, устойчивыми к щелочам.

При пользовании материала из разных партий рекомендуется смешать между собой разные партии во избежание легких различий в оттенке.

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения: +30 °C

Минимальная температура хранения: +5 °C

Срок хранения в оригинальных невскрытых упаковках и при указанной температуре: 2 года.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Предельное значение EU (Дир. 2004/42/ЕС)

Кат. L : краски для декоративной отделки (на водной основе): 300 г/л (2007) / 200 г/л (2010)

ANTICA CALCE PLUS Макс. содержание: 30 г/л ЛОБ

- вызывает раздражение
- риск тяжелых поражений глаз.
- раздражает глаза и кожу.
- хранить в местах, недоступных детям.
- избегать попадания в глаза.

Техкарта



Colorificio San Marco S.p.A. Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE)

ANTICA CALCE PLUS

ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ В СТАРИННОМ СТИЛЕ

Код 9460219

-при попадании в глаза немедленно промыть обильным количеством воды и обратиться к врачу.

-работать в перчатках и защищать глаза/лицо.

-не выбрасывать остатки в канализацию.

-при проглатывании немедленно обратиться к врачу и показать ему тару или этикетку.

Маркировка этикеткой с указанием опасности согласно Директиве 67/548/СЕЕ с последующими изменениями и уточнениями.

Транспортировка, применение и хранение материала выполняются согласно действующим гигиеническим нормам и технике безопасности; дать остаткам полностью высохнуть и сдать в специальные отходы. За дополнительной информацией обратиться к карте безопасности.

ПОЗИЦИЯ ТЕХЗАДАНИЯ

Отделка в старинном стиле.

Нанесение на подготовленные внутренние поверхности минерального покрытия ANTICA CALCE PLUS код 9460219, на базе воздушной извести, не менее 2 слоев с указанным расходом. Поставка и применение материала на месте евро за кв.м.

Дата: январь 2007

Компания COLORIFICIO SAN MARCO гарантирует, что информация в данной техкарте дается с учетом всего ее опыта и научно-технических знаний. Однако, она не может принять на себя ответственность за результаты полученные при применении ее продукции, так как условия применения выходят за рамки ее контроля. Рекомендуется всегда проверять пригодность средства в каждом отдельном случае. Настоящий документ аннулирует и заменяет все предыдущие карты. Дополнительную техническую информацию можно получить по бесплатному номеру техсервиса 800853048

Техкарта



Colorificio San Marco S.p.A. Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE)